

biopin – Munkalapolaj

Nr: 40006580010000

Általános termékleírás Termékleírás

Légzésaktív és víztaszító alap- és befejező kezelés erősen igénybevett beltéri fafelületek számára. A **biopin Munkalapolaj (Top-olaj)** a fa felületét ellenállóvá teszi nedvességgel (víz, kávé, vörösbort, citromlé stb.) és más szennyeződésekkel szemben. Elmélyíti a fa eredeti színét és kiemeli az erezetet. Száradás után élelmiszerekkel érintkezhet és a DIN 71/3-as szabvány alapján kenhető gyerekjátékokra.



Felhasználási terület

Alap- és befejező kezelés kezeletlen konyhai munkalapok és más erősen igénybe vett beltéri fafelületek számára, mint pl. asztallap, ablakpárkány stb.

Összetétel

Szín

Izoalifát, természetes olajok, gyanták, ólom és kobaltmentes szárítóadalék. színtelen

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszérelés

0,25 l., 0,375 l., 0,75 l., 2,5 l.

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,86 g/ml

Viszkozitás

kb. 40 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

> 62 °C

Felhasználás

35-50 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 óra, 12 óra múlva újrafesthető. Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és alacsony légcsere késlelteti a száradást és elősegíti a szagképződést. A feldolgozás során gondoskodjon jó szellőzéstől. Az első 2 hétben óvatosan használja és ne takarja le.

VOC besorolás

EU VOC határérték 700 g/l. Ez a termék 520 g/l VOC-t tartalmaz.

Feldolgozási útmutató

Alkalmos alaphelületek

Felületi kívánalmak

Kezeletlen vagy olajozott fafelületek.

Az alapnak száraznak, por és zsírintmentesnek kell lennie. Óvatosan csiszolja meg az érdes, de már olajozott felületet.

Feldolgozás

Ecsettel vagy velúr lakkozó hengerrel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 12 °C. Használat előtt alaposan keverje fel. Az olajat vékonyan és egyenletesen vigye fel. Rövid várakozási idő után ecsettel oszlassa el a felesleget.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

Előkezelés

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje át. A durva felületeket óvatosan csiszolja le. Más felületkezelő anyaggal (nem nedvszívó) kezelt felületeket teljesen csiszolja le és végezzen próbakezelést.

Rétegek felépítése

A rétegek között finom csiszolás 180-as csiszolószivaccsal vagy dörzsilappal javasolt végezni. Az alap nedvszívó képességétől függően 2-3 réteg **biopin Munkalapolaj (Top-olaj)** felvitele szükséges. A be nem szívódott olajat az első réteg felvitele után kb. 15 perc múlva egy nem szőszölődő ronggyal finoman dörzsölje be vagy a , dolgozza be. A rétegek között csiszolószivaccsal vagy dörzsilappal csiszolja meg.

Felújítás

Finoman csiszolja meg csiszolószivaccsal vagy dörzsilappal és portalanítás után vékonyan és egyenletesen vigyen fel egy-két réteg **biopin Munkalapolaj (Top-olaj)**. Az olajat ecsettel egyenletesen oszlassa el vagy egy nem szőszölődő ronggyal finoman dörzsölje be.

Utókezelés

A felület tisztítása után az olajat egy nem szőszölődő ronggyal vigye fel és óvatosan dörzsölje be.

Ápolás és tisztítás

Ne használjon agresszív tisztítószeret, válasszon a **biopin tisztítószer**.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye. További információkat a biztonsági adatlapon olvashat.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszárított termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.

www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2015 január